



Páska Scotch™ 375 E

Vysoce účinná páska BOPP na uzavírání krabic

Popis výrobku a oblasti použití

Výrobek č. 375E je vysoce účinná páska na uzavírání krabic s neobyčejně pevnou, dvousměrně orientovanou polypropylenovou nosnou vrstvou a samolepicím termoplastickým systémem s vysokou pevností ve smyku a lepivostí ze syntetického kaučuku, citlivým na teplo.

Charakteristiky

- * Velmi odolná, dvousměrně orientovaná polypropylenová nosná vrstva
- * Lepidlo bez rozpouštědel
- * Samolepicí vrstva z kaučukové pryskyřice s velmi vysokou pevností ve smyku a lepivostí

Přednosti

- * Odolná proti štěpení při hrubém zacházení a absorbuje energii nárazů
- * Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti a oděru
- * Vysoká počáteční adheze a pevnost ve smyku na široké řadě povrchů včetně všech typů dřevovláknitých desek **s vysokým obsahem recyklovaného materiálu**
- * Není nutná žádná prodleva, ihned přilne

Výhody

- * Výrazně omezuje záva-
dy při uzavírání krabic
- * Pomáhá zaručit bezpečné dodání výrobku
- * Rychle se aplikuje, šetří čas
- * Neobsahuje rozpouštědla
- * Zaručuje ochranu obsahu krabice během přepravy

Aplikace a funkční charakteristiky

Páska se používá v široké řadě balicích aplikací a doporučuje se k balení cenného zboží. V ideálním případě je nejvhodnější aplikovat pásku č. 375E při pokojové teplotě na suché, bezprašné povrchy dřevovláknitých krabic. Jakmile je páska č. 375E aplikována, dobře drží při všech teplotách, kterým jsou obvykle vystaveny balené výrobky při přepravě a skladování, včetně zmrazování na nízké teploty.

Doporučené aplikační vybavení

Ruční dávkovací zásobník: H-180

Automatické balicí stroje: Páska je vhodná pro celý sortiment balicích strojů 3M-Matic

Charakteristiky výrobku

Průměrné hodnoty, zkušební metody AFERA

Tloušťka nosné vrstvy:	50 µm
Celková tloušťka:	75 µm
Adheze k oceli:	5,5 N/cm
Mez pevnosti v tahu:	75 N/cm
Mezní poměrné prodloužení:	180 %
Statická pevnost ve smyku:	4500 a více minut

Dodávané velikosti a barvy

Délka/šířka:	Oblíbené kombinace délek a šířek jsou k dispozici v místních skladech. Další velikosti jsou k dispozici od minimálního objednatelného množství. Chcete-li podrobné informace, kontaktujte místní prodejní zastoupení 3M.
Jádro:	76 mm
Barvy:	Transparentní, hnědá

Skladovací podmínky

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 18 - 21°C a relativní vlhkost 40 až 50 procent. Ve správných skladovacích podmínkách si páska uchová své vlastnosti po dobu jednoho roku (skladovatelnost).

Omezení odpovědnosti

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našich výrobků se ujistěte, zda jsou vhodné pro plánovaný způsob použití. Všechny otázky týkající se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které podléhají příslušným platným zákonům.

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic
Tel. +420 261 380 111

www.3m.cz