



# Oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny 9529W

## Technický list

Duben 2012  
Nahrazuje: nový

### Popis produktu

9529W je bílá, oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny s uzavřenými buňkami s kaučukovým lepidlem.

### Konstrukce pásky

<b>Typ lepidla</b>	Kaučuk
<b>Nosič lepidla</b>	Bílá polyetylenová pěna
<b>Hustota pěny</b>	70 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tloušťka</b> AFERA 5006	1,5 mm (+/- 0,1 mm)
<b>Krycí vrstva</b>	Žlutý silikonizovaný papír

### Technické údaje

<b>Lepivost</b> AFERA 5001	Ocel	Polyetylen
	7,4 N/cm	4,2 N/cm
<b>Statická pevnost ve smyku</b> AFERA 5012 <sup>1</sup>	70 hodin	

1) 25,4 x 12,7 mm, klidová doba 20 min, zátěž 1000 g, pokojová teplota

### Skladování

Pro dosažení maximální skladovatelnosti skladujte oboustrannou polyetylenovou pěnovou pásku 9529W při pokojové teplotě.

### Skladovatelnost

3M Oboustranná polyetylenová pěnová páska 9529W je skladovatelná po dobu 12 měsíců od data expedice z firmy 3M, pokud je skladovaná v původním balení při pokojové teplotě (23 °C, relativní vlhkosti 50 %).

### Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Více informací můžete získat na svém místním zastoupení firmy 3M.

# Oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny 9529W

---

## Dodatečné informace

Potřebujete-li dodatečné informace o výrobku nebo chcete-li se poradit, kontaktujte místní zastoupení firmy 3M.

---

## Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace.

Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

---

## Záruka

Zde uvedené hodnoty byly určeny standardními zkušebními metodami a jsou to průměrné hodnoty, které nemohou být použity pro účely specifikace. Naše doporučení k použití našich produktů vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Přesto bychom vás chtěli požádat, abyste provedli své vlastní zkoušky a ověřili jejich vhodnost pro své aplikace. Je to proto, že firma 3M nemůže převzít žádnou zodpovědnost, přímou nebo následnou, za ztráty nebo škody plynoucí z našich doporučení.

---

3M je ochranná známka společnosti 3M.

**3M Česko, spol. s r. o.**

**Divize průmyslových lepidel a pásek**

V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4,

Tel.: +420 261 380 111

E-mail: [cs.reception@mmm.com](mailto:cs.reception@mmm.com), [www.3M.cz](http://www.3M.cz)